



Tvrdý voskový olej PREMIUM

- Hartwachs-Öl -

Na bázi přírodních olejů, především na podlahy a nábytek v interiéru




Odstín	Dostupnost				
	Počet kusů na paletě	360	672	200	22
	Balení	6 x 0,375 l	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	20 l
	Typ balení	plechový obal	plechový obal	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	83	01	03	20
	Číslo výrobku				
bezbarvý	0695	■	■	■	■
speciální odstíny	0668		■	■	
borovice (RC 270)	1353		■	■	
pinie (RC 260)	1354		■	■	
teak (RC 545)	1355		■	■	
kaštan (RC 555)	1357		■	■	
ořech (RC 660)	1362		■	■	
dub rustikální (RC 360)	1363		■	■	
intenzivní bílá	110030		■	■	

Spotřeba

Cca 10-50 ml/m² na jeden nátěr
Spotřeba výrazně závisí na nasákavosti dřeva a konečném přebroušení.



Oblasti použití



- Dřevo v interiéru
- Dřevěné podlahy a schody
- Vysoce kvalitní nábytek z masivního dřeva
- Panely a lišty
- Korkové podlahy
- Vzhledem k častému zatížení vodou používejte pro kuchyňské pracovní desky Olej na pracovní desky [eco].

Vlastnosti výrobku



- Odpuzuje nečistoty a prach a vytváří tak povrch se snadnou údržbou
- Prosakuje do hloubky a zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva
- Trvanlivý, nešpiní se, odolný
- Dobrá odolnost vůči vybraným, v domácnosti běžným látkám, (např. voda, cola, pivo, čaj, káva, víno a čisticí prostředky)
- Vytváří tenký ochranný film z vysocehodnotných vosků

Údaje o výrobku

Pojivo	Alkydové pryskyřice
Hustota	Cca 0,85 g/cm ³
Průtokový pohárek (20° C, DIN 4)	12 - 14
Zápach	Mírný
Stupeň lesku	Matný



Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty

➤ DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků"

Další informace

➤ **Péče o olejované povrchy a podlahy nebo povrchy ošetřené tvrdým voskem**
➤ **Zpracování výrobků na bázi oleje použitím hadříků**

Systémové produkty

➤ **Vosková lazura (2400)**

Přípravné práce

■ Požadavky na podklad

Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělovacích se částic.
Vlhkost dřeva: 8-12%
Konečné broušení dřeva určeného pro pochozí plochy neprovádějte jemnější než P 100-120
Konečné přebroušení dřeva nábytkových povrchů nebo podobných ploch nesmí být jemnější než P 180

■ Příprava podkladu

Nečistoty, mastnotu a uvolněný starý nátěr odstraňte.
Mastná dřeva obsahující pryskyřice očistěte pomocí ředidla nebo čističem štětců.
Pro získání barevného odstínu aplikujte základní vrstvu výrobkem Vosková lazura nebo OB-008.

Zpracování



■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +15 °C až do max. +30 °C.

Materiál dobře promíchejte.

Naneste tenkou vrstvu pomocí plochého štětce nebo válečkem.

Přebytky materiálu odstraňte po cca 20-30 minutách.

Pro nábytek používejte gázu nebo lněný hadr.

Pro větší plochy použijte případně jednokotoučové stroje s bílým leštícím diskem.

Druhý nátěr nanášejte po zaschnutí přes noc, bez mezibrusu.

Pro souvislé plochy je nutno použít stejnou výrobní šarži, předejde se tak případným nepatrným rozdílům v barvě, lesku nebo struktuře finálního povrchu.

Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Upozornění při zpracování



Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

Při práci a sušení zajistěte důkladné větrání.

Při broušení dřevěných povrchů, ošetřených pomocí tohoto výrobku, noste vždy ochranu dýchacích cest (filtrickou masku P2).

Nebezpečí samovznícení (DGUV Information 209-046). Nesmí být používán na stejném pracovišti společně s NC-laky nebo mořidly; znečištěné textilie (např. čisticí hadříky, pracovní oblečení) ukládejte do protipožární odpadové nádoby a zlikvidujte protipožárním způsobem (pod vodou).

■ Schnutí

Suchý proti prachu: po cca 3 hodinách

Suchý na dotek: po cca 6 hodinách

Přetratelný: po schnutí přes noc

Plně zatížitelný: po cca 7 dnech

Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

Schnutí je závislé na druhu dřeviny a nasákavosti podkladu.

Přebytek materiálu na nesavých místech zpomaluje schnutí, jako i nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu.

■ Ředění

Připraven k aplikaci

Upozornění

DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

Výrobky na bázi oleje obsahují přírodní složky. Vlivem UV záření, vyloučení světla (tmavé žloutnutí), tepla nebo individuálních změn dřeva může dojít ke změně povrchu. To vyžaduje samostatnou péči o povrchy, viz leták obecných pokynů pro zpracování olejů a vosků. Pokud si tyto změny nepřejete, doporučuje se mořené a světlotálé lakované provedení povrchu.

Z podlahy a schodů odstraňujte pravidelně, pomocí měkkého koštěte nebo mopu, prach a volné nečistoty.

Pro kompletní péči a údržbu doporučujeme používat přípravky pro péči o olejované dřevěné povrchy. Při použití se řiďte pokyny výrobce pečujícího přípravku.

V případě potřeby opravy vyčištěné plochy dodatečně ošetřete.

Vodní mapy nebo fleky na nábytku očistěte pomocí brusné ocelové vlny (jemnost 000).



Dodržujte "Návod k údržbě olejovaných povrchů a podlah".

Nářadí / čištění




Štětec z přírodních štětín, plochý štětec, velurový váleček, gázová kulička/bavlněná utěrka bez chloupků, jednokotoučový stroj s bílým leštícím talířem
Pracovní nářadí očistěte ihned po aplikaci pomocí ředidla nebo čističem štětců.
Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Remmers nářadí

➤ **Veloursrolle (4442)**

Skladování / trvanlivost



Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

Obsah VOC podle směrnice Decopaint (2004/42/EG)

Mezní EU-hodnota pro tento výrobek (Kat. A/f): max. 700 g/l (2010).
Tento výrobek obsahuje < 700 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/f
2010:	700g/l
max.:	700g/l

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.