



Výrobce: MATADORFIX s.r.o., Kopčianska cesta 24, 852 01 Bratislava, SK  
Dovoze: MATADORFIX BOHEMIA s.r.o., Čepkovská 1792, 760 01 Zlín, CZ  
tel.: 577 105 676, e-mail: matadorfix@matadorfix.cz  
www.matadorfix.cz

# Mafix

## Zebrakryl® HS Color

### Stručná charakteristika:

Zebrakryl HS Color je homogenní roztok na bázi syntetické pryskyřice, plnídel a aditiv v organických rozpouštědlech. Je určen především pro vodorovné značení komunikací s různým povrchem (asfalt, beton,...).

### Vlastnosti:

Barva:	červená, modrá, černá, zelená, šedá, ...
Sušina:	min. 75 %
Konzistence (Ford. pohárek Ø4):	55 - 75 sekund
Doba zasychání:	20 minut (23 ± 2 °C; 65 - 80 % RV)
Hustota:	1600 kg/m <sup>3</sup>
Spotřeba na jeden nátěr:	650 - 700 g/m <sup>2</sup>
Tloušťka mokrého filmu:	cca 0,35 mm
Ředitla:	Ředitlo ZEBRA, toluen
Záruční doba:	24 měsíců ode dne výroby
Podmínky nanášení:	teplota vzduchu: min. + 5 °C teplota podkladu: min. + 5 °C relativní vlhkost: max. 80 %
Životnost:	12 měsíců při dodržení podmínek aplikace



**Návod na použití:** Před použitím je potřeba nátěrovou hmotu dokonale promíchat. Stroj musí být před použitím dokonale vyčištěn a zbaven zbytků předcházející nátěrové hmoty, nedoporučuje se míchat s jinými typy nátěrových hmot. Při manipulaci a plnění stroje nesmí dojít ke kontaminaci nátěrové hmoty s vodou. Na povrch vozovky se nanáší vhodnými aplikačními stroji nebo ručně štětcem či válečkem. Podklad, na který se hmota nanáší, musí být suchý, očištěný od hrubých nečistot, prachu a olejových skvrn. Po nanesení se nátěr nechá dokonale zaschnout, čas zasychání závisí na podmírkách nanášení. Optimální teplota nanášení je 20 až 30 °C. Nátěry odolávají povětrnostním vlivům a běžným posypovým materiálům. Nátěrová hmota je dodávána v takové konzistenci, že výrobek nevyžaduje žádnou úpravu ředěním před aplikací. Připadné dořeďování snižuje krycí schopnost a tloušťku suchého filmu nátěrové hmoty, doporučené dořeďování je max. 5% objemových. Vzhledem k dobré soudržnosti jednotlivých vrstev je možné staré nátěry obnovovat dalším přestříkáním. Na získání reflexního účinku nátěrové hmoty se používají skleněné kuličky - upravovaná hydrofobní balotina Interminglass 125 - 630 H (125 - 630 µm), a to dodatečným posypem čerstvého nátěru. Spotřeba balotiny je 250 g/m<sup>2</sup>.

**Balení:** Nevratné obaly o obsahu 5 l (7,5 kg), 25 l (35 kg) nebo podle dohody s odběratelem.

**Skladování:** ZEBRAKRYL® HS Color se skladuje v původních obalech v prostorách určených na skladování hořlavin, které odpovídají ustanovením ČSN 65 0201. Teplota v místnosti se může pohybovat v rozsahu +5 až +25 °C. Prázdné obaly je nutné odevzdat do separovaného sběru.

**Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:** ZEBRAKRYL® HS Color je hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti. Při přepravě, skladování a práci s ním je nutné dodržovat ustanovení bezpečnostních pokynů, které jsou uvedeny na Kartě bezpečnostních údajů výrobku.

**Záruční doba:** Při dodržení skladovacích a přepravních podmínek výrobce zaručuje kvalitu výrobku po dobu 24 měsíců ode dne výroby.

### Upozornění:

Výrobce garantuje u výrobku funkčnost při dodržování uvedených aplikačních postupů a správném skladování. Pokud má být výrobek použit k jiným účelům než je předepsáno, je nutno si jeho použitelnost ověřit přímo na místě za podmínek, za jakých bude prováděno. Na takto použité výrobky se nevztahuje záruka.

Celkový přehled o našem výrobním programu najdete ve firemních katalogu. Na řešení speciálních problémů jsou vám k dispozici pracovníci našeho technického oddělení. Po vydání této informace o výrobku jsou všechna předcházející vydání neplatná.